



Lasera din vägg - med Lasyrbindare 646 & Pigment 668



Lasyrbindare 646, tillsammans med Pigmentkoncentrat 668, kan läggas på ytan i många lager och kulörer. Fäster pigment med stor styrka till ytan och höjer därvid även ytans tålighet.
Till inomhusbruk. Gulnar ej.

Med 100 ml Lasyrbindare 646 kan man blanda 0,5-0,6 l lasyr som räcker till 1 lager på 6-10m² vägg. Vanligen läggs 2-3 lager.

Förarbete:

Var noga vid förarbetet. Laseringen framhäver små fel såsom ojämnheter och sprickor på väggen. Spackla och slipa innan ytan förbereds genom tapetsering och/eller målning. Underlaget ska vara torrt, fast, rent, fett-och dammfritt samt fritt från ämnen som kan ge genomslag.



Så här gör du:

- 1 Temperaturen i rummet bör vara över 15°C. Grundmåla väggen med Väggfärg 660 eller Strukturfärg 685 och låt torka. Lasyren får mest ljusstyrka om underlaget är vitt.
- 2 Blanda LEINOS Lasyrbindare 646 med vatten till önskad koncentration. Tex 1 del 646 med 5 delar vatten. Tillsätt Pigmentkoncentrat 668 tills blandningen har rätt färg styrka, vispa kraftigt under tiden. Testa blandningens styrka på ett papper. Använd pensel, svamp eller trasa.
- 3 Ytan blir vackrast och får mera djup om man lägger flera kulörer ovanpå varandra (t ex 333 Majsgul och 332 Pompejansk-röd för att få en varm levande orange). Låt ytan torka 4-6 tim mellan lagren. Börja med ljusa kulörer, avsluta med mörka. Lägg inte fler än 2-3 lager/dygn för att inte lösa upp tidigare lasyr lager.
- 4 Lasyren ska läggas på ytan utan längre avbrott (max 1- 2 minuter, på stora ytor bör man vara fler), annars hinner den torka och det uppstår ränder.





Lasera din vägg - med Lasyrbindare 646 & Pigment 668



Pigmentkoncentrat

Blandat med Lasyrbindare 646

	0,25%	0,5%	1%	2%	3%	4%	5%	10%
337 Krapp Mörkröd								
338 Krapp Röd								
335 Ultramarin Röd								
336 Ultramarin Rödviolett								
324 Ultramarin Violet								
328 Spinell Blå								
323 Ultramarin Blå								
320 Ebenholts svart								
313 Ockra Rostbrun								
311 Ockra Havanna								
312 Ockra Röd								
306 Järnoxid Mahogny								
303 Järnoxid Röd								
332 Pompejansk Röd								
327 Orange								
333 Majs Gul								
309 Ockra Gul								
326 Solgul								
329 Spinell Grön								
330 Spinell Turkos								

1 del Lasyrbindare 646 + 4 delar vatten



FÄRGRIKET
EKOLOGISKA FÄRGER & OLJOR

Jädersbruks Ekologiska Herrgård 732 96 Arboga
tel 0589-144 00 | info@fargriket.com | www.fargriket.com