




## Bruksanvisning

# Fasadfärg 850



### Användningsområde:

Täckande oljefärg för alla träkonstruktioner. Lämplig för sågat virke. Låter ytan andas.

### Underlag och förarbete:

Underlaget måste vara torrt (restfuktigheten under 15%), fast, rent, dammfritt och får inte suga längre. Obehandlat, sågat virke ska borstas av.

### Applicering:

Genom strykning, sprutning eller rollning. Omgivningens och objektets temperatur bör vara över 15°C. Produkten är färdigblandad för användning. Rör om väl.

### Förtunning och rengöring av verktyg:

Med Skonsam Förtunning 222. Produkten är färdigblandad för användning.

### Åtgång:

Ca 50 - 60 ml/m<sup>2</sup> per strykning på hyvlad virke.  
70 - 100 ml/m<sup>2</sup> på sågat virke. Undvik att lägga på för mycket, detta kan leda till problem vid torkningen.

### Torktid:

(23°C, 50% RF) Dammtorr efter ca 12 timmar. Efter ca 24 timmar kan färgen målas över. Denna oljefärg behöver för härdningen mycket frisk, ej stillastående luft. Sörj därför för god ventilation, t ex med hjälp av fläkt, annars kan lukt uppstå!

### Tekniska egenskaper:

Bra täckförmåga. Vattenavvisande, elastisk färg som följer träets rörelse utan att spricka. Skyddar mot svampangrepp. Låter ytan andas. Inte lämpligt för fönsterkarmar, sittytor, golvytor och vågrätta ytor som utsätts för stående vatten.

### Förvaring:

Väl försluten, torrt och svalt. I oöppnad förpackning hållbar i minst 5 år.

### Avfallshantering:

Enligt gällande kommunala bestämmelser. Intorkade rester kan slängas med hushållssoporna.

**Avfallsnyckel:** EAK/EWC 08 01 02.

### Säkerhet:

Eftersom självantändningsrisk föreligger skall oljedränkta trasor, svampar, slipdamm etc förvaras i lufttäta metallbehållare, dränkas i vatten, bredas ut eller eldas upp efter användning. Produkten i sig är inte självantändande. Sörj för god ventilation under torktiden! Använd mask vid slipning. Innehåller koboltcarboxylat – kan ge allergiska reaktioner. Innehåller jodo-propynyl-butyl- carbamat – kan ge allergiska reaktioner. Förvaras oåtkomligt för barn Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

**Kulör:** Se locket.

### Sammansättning:

Linolje-tungträolje- träharts-förkokning, tungträolje-ricinolje-standolja, linolje-tungträolje- standolja, tungträolje-standolja, linolja, naturhartsester, isoparaffin, kaolin, krita, kiselsyra, lerjord, mikrovox, mineralpigment, zinkkarbonat, jodo-propynyl-butyl-carbamat, Co/Zr/Zn/Mn/Ca-sickativ. VOC-halten av denna produkt är max 290 g/l. EU-gränsvärdet är max 300 g/l (kategori "d" fr o m 2010)



**FÄRGRIKET**

Jädersbruks Herrgård • 732 96, Arboga • Tel. 0589 14400 • [www.FARGRIKET.com](http://www.FARGRIKET.com)