



## Bruksanvisning

# Golvlut Barrträ 927

70 ml / m<sup>2</sup>

0,75 l ≈ 11 m<sup>2</sup>

2,5 l ≈ 36 m<sup>2</sup>

10 l ≈ 144 m<sup>2</sup>

### Förarbete:

Virket ska vara obehandlad, slipad, ren och torr (max 12% fuktighet). Lutan ska skakas väl före och under appliceringen.

### Applicering:

Applicera med en luttålig pensel (naturborst eller blandborst, vid användning av syntet kontrollera med tillverkaren/säljaren), roller eller mopp.

### Så här gör du:

- 1 Skaka om flaskan med Golvlut Barrträ 927 och fördela luten med en pensel, roller eller mopp jämnt och rikligt på hela golvet. Tillför mera lut till torra ställen.
- 2 Arbeta in luten under ca 15-30 min med en borste. Låt sedan luten verka (och ytan torka) i minst 6 timmar.
- 3 Borsta av ytan med en hård borste och dammsuga av noggrant.
- 4 Skölj golvet några gånger med mycket vatten. Låt sedan torka i minst 18 timmar. Kom ihåg att låta dörren/fönstret öppet för god luftväxling.

För att öka effekten kan ytan behandlas en andra gång efter en torktid på 2-5 timmar.

När ytan har torkats helt, ca 24 timmar efter sista behandlingen, kan den slipas manuellt eller med en poleringsmaskin med beige eller grön rondell eller slippapper korn 120-180. Slipa försiktigt. För stark slipning kan minska blekningen. Gör ett test först. Används endast vid minst 12°C

### Eventuell efterbehandling:

Beroende på önskat utseende och tålighet kan ytan förbli som den är eller behandlas med LEINOS Golvsåpa 924, Golv- och Möbelolja 240, Hårdvaxolja 252 eller Golv- och Möbelvax 310.

### Åtgång:

100-110 ml/m<sup>2</sup> resp 8-10 m<sup>2</sup>/l beroende ytans sugförmåga.

### Användningsområde:

Till förädling av barrträd såsom furu, gran, pinje inomhus. Lämpligt till golv, väggar, tak, dörrar, möbler.

### Kulör:

002 färglös, 202 vit.

### Sammansättning:

Vatten, socker-tensid, citronsyra (vit: titandioxid).

### Tekniska egenskaper:

Flytande, dryg. Virkets gulnad förhindras nästan helt och dess ljusa färg bevaras. Efterbehandlas med LEINOS Trägolvsåpa vit 924-202 för att få den vita karaktären av ett skurgolv. Kan även efterbehandlas med LEINOS Trägolvsåpa natur 924 eller Golv- och Möbelvax 310 för att bevara originaltonen. Vid en efterbehandling med en av LEINOS Golvolja eller Hårdvaxolja blir ytan lite mörkare men avsevärd tåligare.

### Torktid:

Dammtorr efter 2-5 timmar. Ytan kan slipas och strykas med efterföljande produkter efter tidigast 24 timmar. Vid för tidig vidarebehandling kan ytan få gulaktiga missfärgningar. Sörj för god ventilation.

### Avfallshantering:

Enlig lokala bestämmelser. Intorkade rester kan lämnas med hushållsavfallet. Avfallsnyckel: EAK 07 06 01

### Förvaring:

Svalt, frostfritt och torrt. Öppnade förpackningar ska tillslutas noggrant.

### Säkerhetsrekommendationer:

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögonen och huden. Irriterar ögonen och huden.



**FÄRGRIKET**

Jädersbruks Herrgård • 732 96, Arboga • Tel. 0589 14400 • [www.FARGRIKET.com](http://www.FARGRIKET.com)