



## Bruksanvisning

# Träolja Utomhus 225

### Användningsområde:

Ekologisk grundning för sugande, ej mekanisk utsatta trätytor, såsom fasad, fönster, dörrar, staket, spaljeér m.m. utomhus och i våtutrymmen. Slutbehandlas med LEINOS Trälasyr 260, Oljefärg 840 eller Fasadfärg 850.

### Förarbete:

Underlaget måste vara torrt, fast, rent och fett- och dammfritt. Beroende på träslag och önskad inträngning kan ytorna slipas med sandpapper, korn 100-180, i fiberriktning.

### Applicering:

Genom strykning, sprutning, rollning eller doppning vid över 15°C.

- 1 Läg oljan flödigt på ytan.
- 2 Efter 20 minuter fördelas oljan och mera olja läggs på ev. torra ställen.
- 3 Efter ytterligare 20-30 minuter bör man torka bort all överflödiga olja med en torr trasa, för att undvika en ojämn, kladdig yta och för att uppnå en bra genomhärdning av oljan.
- 4 Låt torka i 16-24 timmar och upprepa behandlingen tills underlaget inte suger in mera olja.

### Efterbehandling:

Beroende på önskad yta med LEINOS Trälasyr 260, Oljefärg 840 eller Fasadfärg 850.

### Åtgång:

Ca. 60-80 ml/m<sup>2</sup> per behandling. Kan avvika vid vissa underlag. Vid normalt sugande underlag krävs vanligen 1-3 behandlingar med en sammanlagd åtgång på 80-180 ml/m<sup>2</sup>.

### Förtunning och rengöring av verktyg:

Med Färgrikets förtunning 222. Produkten är färdigblandad för användning.

### Tekniska egenskaper:

Djupimpregnering av högsta kvalitet. Tränger in mycket djupt. Förblir elastisk. låter ytan andas.

### Färgton:

Transparent, svagt gulaktig. Ljusa underlag mörknar lite under tork tiden. Beroende på träslag kan ådringen framträda mycket tydligt.

### Sammansättning:

Torkande, vegetabiliska oljor, bentonit, zinkoxid, isoparaffiner och sickativ fritt från bly.

### Torktid:

(23°C, 50% RF) 16-24 timmar. Denna färg innehåller naturliga, torkande oljor och behöver mycket frisk luft. Sörjdärför för god ventilation, t ex med hjälp av fläkt, annars kan luktupstå!

### Förvaring:

Väl försluten, torrt och svalt.

### Säkerhetsrekommendationer:

Produkten är brännbar. Håll den borta från antändningskällor och sörj för god ventilation! Självantändningsrisk föreligger. Använda trasor dränks i vatten och torkas eller eldas upp efter användning. Använd godkänt andningsskydd vid sprutning. Håll produkten borta från barn. Rester skall inte hällas i avlopp eller på marken. VOC-halten i denna produkt är max. 435 g/l. EUgränsvärdet är 700 g/l (kategori "f" fr.o.m. 2010).



**FÄRGRIKET**

Jädersbruks Herrgård • 732 96, Arboga • Tel. 0589 14400 • [www.FARGRIKET.com](http://www.FARGRIKET.com)